

РУНИТ® Легкая (теплоизоляционная) (D500)

Легкая штукатурная смесь для дополнительного утепления и повышения звукоизолирующей способности ограждающих конструкций

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Описание

Рунит Легкая (теплоизоляционная) (D500) – сухая строительная штукатурная смесь на основе цементно-известкового вяжущего, включающая смешанный заполнитель и добавки. Защитные свойства обеспечивает легкий наполнитель – пеностекло.

Применение

Предназначена для дополнительного утепления и повышения звукоизолирующей способности ограждающих конструкций в строящихся и реконструируемых зданиях. Наносится на кирпич, бетон, газобетон, деревянные (по штукатурной сетке) поверхности. Требуемая толщина штукатурки определяется теплотехническим расчетом.

Для наружных и внутренних работ.

Преимущества

- низкий коэффициент теплопроводности
- высокая паропроницаемость
- ручное и машинное нанесение
- низкая стоимость 1 м²

Упаковка и хранение

Сухая смесь поставляется в бумажных мешках весом 18 кг. Мешки хранить на поддонах, предохраняя от влаги.

Поддоны с мешками должны быть укрыты плотной пленкой со всех сторон на весь период хранения. Гарантийный срок хранения 12 месяцев со дня изготовления.

Транспортировка

Материал транспортируется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с Правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

Меры безопасности

При работе с составом используются индивидуальные средства защиты,

предохраняющие от попадания смеси в дыхательные пути, в глаза и на кожу. В случае попадания сухой смеси в глаза необходимо промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу.

Инструменты должны быть вымыты сразу после окончания работы. Окна, двери и другие необрабатываемые поверхности должны быть тщательно защищены. Нельзя выливать воду после промывки инструментов в канализацию.

Технические характеристики

Насыпная плотность	450-550 кг/м ³
Коэффициент теплопроводности	≤0,1 Вт/ м К
Толщина слоя за одно нанесение	15-20 мм
Максимальный размер зерен заполнителя	4 мм
Расход сухой смеси	5,0 кг/м ² / 10 мм
Количество воды затворения: - на 1 кг сухой смеси - на 18 кг	0,5-0,52 л 9,0-9,4 л
Марка по удобоукладываемости	П _{к3}
Прочность при сжатии, не менее	2,0 МПа
Время использования готовой растворной смеси, не менее	2 часов
Температура растворной смеси, основания и окружающей среды	от +5 °С до +25°С

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Подготовка основания

Основание должно быть сухим и чистым, не замерзшим, впитывающим.

Перед нанесением штукатурной растворной смеси на газобетон и пенобетон поверхность дважды грунтуется **Рунит Унигрунт**. Перед применением грунтовку разбавляют водой (1:2 по объему). Время сушки грунтовки 24 часа.

При оштукатуривании слабо впитывающих поверхностей (монолитный бетон, облицовочный кирпич) необходимо предварительно нанести адгезионный слой материалом **Рунит Адгезионная** или обрызг материалом **Рунит Цементно-известковая**. Толщина слоя обрызга не более 5 мм.

Приготовление растворной смеси

Приготовление растворной смеси **Рунит Легкая (теплоизоляционная) (D500)** производить механическим способом (миксером низкооборотным, 500-800 об/мин). Следует при перемешивании постепенно добавлять сухую смесь в заранее отмеренное количество чистой воды комнатной температуры из расчета 9,0-9,4 л на мешок (16 кг) до получения однородной массы.

Обязательно использовать мешок целиком! Полученная растворная смесь должна отстояться 5 минут. После повторного перемешивания в течение 1 минуты штукатурная смесь готова к применению.

Разбавлять водой растворную смесь, которая начала загустевать, нельзя!

Нанесение

Штукатурная растворная смесь наносится по заранее выставленным маякам.

На предварительно смоченную поверхность растворная смесь набрасывается кельмой.

Максимальная толщина штукатурки при однослойном нанесении – 20 мм. При нанесении нескольких слоев нижние слои выравниваются, но не заглаживаются. Каждый последующий слой наносится после приобретения несущей способности предыдущего (~24 часа). Перед нанесением каждого слоя поверхность увлажняют. Завершающий слой штукатурки выравнивают полутерком или правилом и после непродолжительного схватывания затирают при помощи терки с войлочным покрытием или с покрытием из грубой резиновой губки. Сильное заглаживание штукатурки может привести к появлению «нитяных» трещин и к поверхностному осыпанию штукатурки.

Защита при твердении

Поверхности со свеженанесенной штукатуркой следует защищать от быстрого высыхания не менее 2-3 дней (в сухих помещениях - в течение первых 5 суток) и, при необходимости, увлажнять.

При производстве фасадных работ свежоштукатуренные поверхности необходимо защищать от дождя, сквозняка и прямых солнечных лучей.

В помещениях при использовании отопительных приборов необходимо хорошее проветривание. Не допускать прямого нагревания штукатурки и сквозняков.