

РУНИТ® Клей профессиональный

Сухая клеевая смесь для укладки всех видов керамической плитки, керамогранита и каменных плит на сложные поверхности

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Описание

Рунит Клей профессиональный – сухая клеевая смесь на основе высокопрочного белого портландцемента, включающая кварцевый песок (0,63мм) и добавки. Выпускается клей белого цвета.

Применение

Для укладки всех видов плитки, в т.ч. керамогранитной, из натурального и искусственного камня.

Для наружных и внутренних работ. При проведении наружных работ укладка керамогранитной плитки и плитки из натурального камня на высоту выше 1м производится с механическим креплением к основанию.

Применяется для приклеивания на типичные строительные основания и на сложные поверхности:

- бетон, железобетон, штукатурки цементно-песчаные и цементно-известковые, кирпич;
- гипсовые основания (гипсокартонные листы, гипсолитовые и пазогребневые плиты);
- ячеистые бетоны;
- окрашенные, слабовпитывающие основания;
- для облицовки обогреваемых полов и стен;
- для облицовки бассейнов.

Преимущества

- специально разработанный модифицированный состав для сложных оснований
- для внутренних и наружных работ
- высокая адгезия к различным типам оснований
- большое открытое время и время коррекции
- высокая эластичность
- высокая пластичность рабочего раствора и удобство в работе
- устойчивость к сползанию во время приклеивания
- высокая водостойкость
- морозостойкий

Упаковка и хранение

Сухая смесь поставляется в мешках весом 25 кг. Мешки хранить на поддонах, предохраняя от влаги. Поддоны с мешками должны быть укрыты плотной пленкой со всех сторон на весь период хранения. Гарантийный срок хранения 12 месяцев со дня изготовления

Транспортировка

Материал транспортируется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с Правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

Меры безопасности

При работе с составом используются индивидуальные средства защиты, предохраняющие от попадания смеси в дыхательные пути, в глаза и на кожу. В случае попадания сухой смеси в глаза необходимо промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу.

Инструменты должны быть вымыты сразу после окончания работы. Окна, двери и другие необрабатываемые поверхности должны быть тщательно защищены. Нельзя выливать воду после промывки инструментов в канализацию.

Технические характеристики

Цвет	белый
Наибольшая крупность заполнителя	0,63 мм
Расход материала при использовании зубчатого шпателя 6x6 мм	~ 3 кг/м ²
Количество воды затворения:	
- на 1 кг сухой смеси	0,19 – 0,21 л
- на 25 кг	4,75 – 5,25 л
Открытое время работы	15 мин
Время коррекции	20 минут
Марка по удобоукладываемости	П _к 2
Морозостойкость	F100
Адгезия с бетонным основанием, не менее:	1,4 МПа
Время использования готовой растворной смеси, не менее	4 часов
Температура растворной смеси, основания и окружающей среды	от +5°C до +25°C

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Подготовка основания

Основание должно быть ровным, сухим, не замёрзшим, не должно подвергаться усадке или деформации.

Предварительно основание необходимо очистить от пыли, жиров и других веществ, снижающих адгезию, удалить непрочные участки поверхности и отслоения.

Сильно впитывающие и гипсовые основания предварительно следует обработать составом **Рунит Унигрунт**.

Приготовление растворной смеси

Приготовление растворной смеси производить механическим способом (миксер, дрель со специальной насадкой) путем постепенного добавления сухой смеси в заранее отмеренное количество чистой воды комнатной температуры из расчета 4,75 - 5,25 л на мешок (25 кг) до получения однородной массы.

Внимание! Полученная растворная смесь должна отстояться 5 минут. После повторного перемешивания в течение 1 минуты штукатурная смесь готова к применению.

Нанесение

Клеевую растворную смесь **Рунит Клей профессиональный** равномерно нанести на подготовленное основание и распределить зубчатым шпателем. Уложить плитку на поверхность. Плитка укладывается на поверхность вдавливанием с поворотным движением. При укладке плитки большого размера рекомендуется дополнительно наносить растворную смесь и на монтажную поверхность плитки. При укладке плитки необходимо правильно подбирать размер зубьев шпателя. Для плитки размером 150x150 мм рекомендуется размер зубьев шпателя 6 мм, а для плитки 300x300 мм – 8 мм.

Внимание! Клеевая растворная смесь наносится на площадь, которую можно облицевать плиткой в течение 15 минут. Время коррекции плитки составляет 20 минут.

Затирку швов можно выполнять через 2 дня после укладки плитки. Ходить по облицованному полу можно не ранее, чем через 2-3- дня. Полная нагрузка на пол допускается не ранее, чем через 2 недели. Включение полов с подогревом возможно через 2 недели.

Данное техническое описание содержит общую информацию. Для получения более подробной информацией о материале и аспектах его применения обращайтесь за консультацией к менеджерам-консультантам. Настоящая информация является основным техническим описанием, касающимся применением продукта и не освобождает от выполнения работ согласно строительным нормам и правилам с соблюдением правил по технике безопасности. **23072018**